Substitutions for Co

No threshold

% of Co substitutions

Absolute number of compounds with substitution

0 10 20 30 40 50

H																	He
Li 0.2 6	Be 0.4 11											B 0.4 11	C	N	O 0.0 1	F	Ne
Na 0.0 1	Mg 3.5 87											Al 2.1 52	Si 0.5 14	P	S 0.4 11	Cl	Ar
K	Ca 0.5 13	Sc 0.4 11	Ti 1.5 37	V 1.7 44	Cr 3.0 75	Mn 8.3 206	Fe 14.4 355	Co	Ni 18.6 457	Cu 4.5 111	Zn 4.8 120	Ga 0.7 19	Ge 0.3 8	As 0.0 1	Se	Br	Kr 0.0 1
Rb	Sr 0.1 4	Y 0.3 8	Zr 0.2 6	Nb 0.1 4	Mo 0.6 17	Tc 0.1 3	Ru 5.0 124	Rh 6.6 162	Pd 3.6 89	Ag 0.5 14	Cd 1.3 34	In 0.5 14	Sn 0.1 3	Sb 0.0 1	Te	I	Xe
Cs	Ba 0.0 2		Hf 0.0 2	Ta 0.1 3	W 0.2 5	Re 0.1 4	Os 1.7 44	Ir 3.5 88	Pt 3.1 78	Au 1.1 27	Hg 0.3 9	Tl 0.0 1	Pb 0.1 4	Bi 0.1 3	Po	At	Rn
Fr	Ra																
		La 0.0 2	Ce 0.1 4	Pr 0.1 4	Nd 0.0 2	Pm	Sm 0.1 4	Eu 0.0 2	Gd 0.1 3	Tb 0.0 2	Dy 0.1 4	Ho 0.0 2	Er 0.1 3	Tm 0.0 2	Yb 0.1 4	Lu 0.0 2	
		Ac	Th	Pa 0.0 1	U 0.0 2	Np 0.0 1	Pu 0.0 2	Am 0.0 1	Cm 0.0 1	Bk 0.0 1	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	