Substitutions for Si

No threshold

% of Si substitutions

Absolute number of compounds with substitution

0 10 20 30 40 50

H																	He
Li 0.0 1	Be 0.2 3											B 2.7 38	C 0.9 13	N	O 0.0 1	F	Ne
Na 0.0 1	Mg 0.3 5											Al 2.4 34	Si	P 4.1 57	S 0.0 1	Cl	Ar
K	Ca 0.0 1	Sc 0.2 3	Ti 1.7 24	V 0.4 6	Cr 0.4 6	Mn 0.7 10	Fe 0.8 11	Co 1.0 14	Ni 1.5 21	Cu 0.5 7	Zn 0.5 8	Ga 4.2 58	Ge 43.1 592	As 2.5 35	Se	Br	Kr
Rb	Sr 0.0 1	Y 0.1 2	Zr 0.6 9	Nb 0.1 2	Mo 0.0 1	Tc 0.0 1	Ru 0.5 7	Rh 1.5 21	Pd 1.1 16	Ag 0.2 4	Cd 0.6 9	In 1.0 15	Sn 8.2 113	Sb 1.9 27	Te 0.1 2	I	Xe
Cs	Ba 0.0 1		Hf 0.3 5	Ta 0.1 2	W	Re 0.0 1	Os 0.3 5	Ir 1.3 18	Pt 1.8 26	Au 1.3 18	Hg 0.5 8	Tl 0.7 10	Pb 3.1 43	Bi 0.6 9	Po 0.0 1	At	Rn
Fr	Ra																
		La 0.1 2	Ce 0.2 4	Pr 0.2 3	Nd 0.1 2	Pm	Sm 0.2 3	Eu 0.0 1	Gd 0.1 2	Tb 0.2 3	Dy 0.0 1	Ho 0.0 1	Er 0.0 1	Tm 0.0 1	Yb 0.2 3	Lu 0.0 1	
		Ac	Th 0.2 4	Pa 0.1 2	U 0.2 3	Np 0.0 1	Pu 0.1 2	Am 0.0 1	Cm 0.0 1	Bk 0.0 1	Cf 0.0 1	Es	Fm	Md	No	Lr	